

ホワイト

ライト
グレー

グレー

ブラック

アイボリー

ベージュ

ステン
カラー

ブロンズ

豊富なカラーバリエーション

全 8 色



建築用シーリング材
変成シリコン系1成分形

変成シリコン
コーキング NB

用途 目地シール

業務用

- 一般建築物の外装・内装の目地
- 配管取付部・ダクト廻りの目地
- 塩ビ鋼板・カラータン・折板など各種屋根材の目地
- モルタル・スレート・コンクリート・タイルの目地

PROFESSIONAL

JSIA 日本シーリング材工業会

ホルムアルデヒド汚染対策認定品

●本製品は厚生労働省指針値策定の以下の13物質を使用していない。ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン、クロルピリホス、フタル酸ジ-n-ブチル、テトラデカン、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、ダイアジノン、アセトアルデヒド、フェノカルブ
※本製品は日本接着剤工業会策定（以下の4物質、2008年2月1日現在）の基準値に適合している。トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン。

NB

NB（ノンブリード）とは、シーリング材の表面に液状物を析出させない特性をいい、シーリング材上に塗装された塗料を溶かしたり、シワが発生するのを防ぎます。主に、あとからシーリング目地の上に塗装をする用途に適しています。



TRANSFORMATION SILICON CAULKING Sato Chemical Co.,Ltd.


使用上の注意を良く読み
必ずコーキング専用ガンに
セットしてご使用ください。

標準
施工量


目地
幅

10mm×10mm 3m
5mm×5mm 12m


セッティング



①刃物でケガをしないように注意しながら、ノズルの先端を目地幅よりやや小さめにカットします。



②防湿膜を破ります。中身が飛び出さないように注意してください。



③正しくガンに装てんし、中身が飛び出さないように注意して、ガンを引きます。

適材適所

○:適合 ×:不適 △:要確認

建築用途	木質パネル目地・PC版目地・アルミサッシ回り・金物回り (シーリング材表面吹付塗装の有無に関わらず)	◎
	ALCパネル目地(吹付塗装有)	△
	金属系サイディングボード目地	○
	金属屋根折板部、ハゼ部	◎
	窯業系サイディングボード目地	△
	屋上シート防水下地、端末部目地	○
	配管、ダクト回りの目地	◎
	2成分形変成シリコン系シーリング材のダメ工事	◎
	塩ビ鋼板、塩ビサッシ回りの目地	◎
	石張り目地	○～△ ※1
工業用途	アルミ、スチールコンテナのジョイント部	△
	車輛、バスのジョイント部	△
	ボックスカルバート、マンホール、駐車場の コンクリート2次製品のジョイント部	△

※表中 △ は使用可能ですが、事前に確認の上、ご使用下さい。

※1…大理石への施工は不可。

※2…ウレタン系塗膜防水剤との併用不可

(変成シリコン系シーリング材の硬化時に放散される)
アルコールがウレタン樹脂を溶かしてしまうため

※3…常に水が浸漬する部位への施工は不可



詳しくはこちら

施工手順

- 1 被着面の乾燥・清掃
- 2 バックアップ材の装てん
- 3 マスキングテープの貼付け
- 4 プライマーの塗布(プライマーの乾燥は30分以上)
- 5 シーリング材の充てん(開封後は早く使用してください)
- 6 ヘラ仕上げ
- 7 マスキングテープのすみやかな除去・清掃

一般性状

変成シリコンコーキングNBの一般性状
(※1: JIS A1439-2000に準拠)

1成分形変成シリコン 中モジュラスタイプ

外 観		ベースト状
比 重		1.50
有効期限(月)		12
加熱減量(%)		3
スランブ(mm)	横	0
	縦	0
タックフリータイム(時間)23℃		2
塗装可能時間 (日)	5℃	4～7
	23℃	2～4
	35℃	1～2
粘度(万mPa・s)	10rpm/23℃	30



建築資材のことなら

株式会社 佐藤ケミカル



■注意事項 ①取り扱い中は、保護手袋・前掛けを着用し直接皮膚に触れないようにしてください。②作業中は換気を十分に行い、保護メガネ、保護マスクを着用してください。③火気のある所では絶対に使用しないでください。④直射日光・火気・湿気・水を避け冷暗所(25℃以下)で保管してください。⑤子供の手の届く所に置かないでください。⑥その他詳細な内容については、製品安全データシート(MSDS)を参照してください。

■本 社 〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地 TEL 04-7152-8911(大代表) FAX 0120-89-1977
 ■浜 松 支 店 〒432-8055 静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地 TEL 053-442-8911(代表) FAX 053-442-8933
 ■九 州 支 店 〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9 TEL 092-202-8911(代表) FAX 092-515-1199
 ■(株)佐藤ケミカル北海道 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地 TEL 011-789-8911(代表) FAX 011-789-9002

※仕様は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。 景無断転載。 202506