

1 成分形シリコーン系シーリング材

JSIA F☆☆☆☆

防カビ剤入り

JIS シリコーンシーラント

無醋酸形(オキシムタイプ)



弾力性

高耐水性

耐寒性

耐熱性

耐絶縁性

容量:330ml 入数:10本/箱

カラーバリエーション

クリア

ホワイト

グレー

ライト
グレー

アイボリー

ダーク
ブラウン


ギングロ

ブラック

シルバー

用途

ガラス、タイル目地、水回りの防水。石張り目地木質パネル目地、金属形、
窯業系サイディング、各種サッシ、外壁との取り合い目地シール



JSIA 日本シーリング材工業会 ホルムアルデヒド汚染対策認定品

●本製品は厚生労働省指針値策定の以下の13物質を使用していない。

ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン、クロルピリホス、フタル酸ジ-n-ブチル、テトラデカン、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、ダイアジノン、アセトアルデヒド、フェノカルブ※本製品は日本接着剤工業会策定(以下の4物質、2008年2月1日現在)の基準値に適合している。トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン。



JIS日本産業規格表示認証書

JIS シリコンシーラントは
厳しい品質管理のもとで製造しています。



JIS シリコンシーラント

特長

① 1成分形で施工性に優れています。②耐熱性・耐寒性に優れ、硬化後は-40℃～150℃の温度範囲でゴム弾性を保ちます。③水や熱湯に対して影響を受けず、変色や割れの心配も殆どありません。④耐候・耐水・耐薬品・耐絶縁性に優れ、表面硬化が早いので作業性が向上します。

取扱上の注意

①取扱時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。②エアガンを使用する場合 3kgf/cm² 以下でご使用ください。粉塵の吸入を避けて下さい。③子供の手の届かない所に保管してください。④本品は硬化中にメチルエチルケトオキシム (MEKO) を発生します。MEKO を長期間、大量に吸入させる動物実験では、一部に障害が見られます。長時間大量に吸入すると健康を害する危険性がありますので換気をよくしてください。⑤長時間にわたり皮膚に付着したままにしないでください。⑥眼に入った場合には、ただちに流水で 15 分以上洗い流し、医師の診察を受けてください。汚染された衣類は外部に持ち出さず、再使用する場合には洗濯をしてください。皮膚刺激または発疹が生じた場合は医師の手当を受けてください。⑦一部の合成ゴム (EPT、クロロプレンなど) と接触すると、シーリング材が変色することがありますのでご注意ください。⑧硬化時に密閉状態になるような条件では、銅腐食が発生する場合がありますのでご注意ください。⑨外壁目地などに使用すると目地周辺が汚れることがありますので、ご注意ください。⑩塗料はのらないので注意してください。⑪直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所 (5～25℃) に保管してください。(有効期間：12ヶ月) ⑫詳しくは安全データシート (SDS) をご参照ください。

使用法および使用上の注意

①施工する箇所のゴミ・サビ・油などの汚れ、下地・仕上材のレイタンスを取り除き、溶剤清掃後、よく乾燥させる。②必要に応じて、マスキングテープ (養生テープ) を目地際にそってしっかりと貼る。③ノズルを外し、口元のアルミ防湿膜を太い針金などの先で破ります。再びノズルを取り付け、先端を目地幅よりやや小さめにカットしてから、カートリッジガンに装着します。接着面の材質によっては、プライマーによる前処理が必要です。④目地底にノズルを当て、すみずみまで充てんします。プライマーを塗布した場合は乾燥後 8 時間以内に充てんする。⑤充填後はすみやかにへら仕上げを行い、マスキングテープ (養生テープ) を貼った場合は手早くすみやかに除去する。*目地の形状・材質によって異なりますが、5～7 日でゴム状に硬化します。不要部分に付着したときは、すみやかに布や塗料薄め液で拭き取ってください。*空気中の湿気と反応して硬化するため、開封後はすみやかに使い切ってください。

警告

本製品は、建築・土木用途向けに開発・製造されたものです。その他の用途には使用しないでください。なお体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対に使用しないでください。

廃棄物の処理方法

火気注意 シリコン湿潤物
中身を完全に使い切ってから都道府県条例に基づいて処理してください。



ノズル (PE)
カートリッジ (PE)

一般性状

主な性状例／硬化前 (JIS A 1439に基づく試験結果)*代表値

外 観		ペースト状
比 重		1.01
スランブ(mm)	横	0
	縦	0
タックフリータイム(23℃)分		15

使用方法

(温度施工範囲：5～35℃)

→ まずはコーキング専用ガンをご用意ください。



適材適所

◎:最適 ○:適合 △:要確認

建築用途	適材適所	適合性
ガラス・タイル目地		
水回りの防水シール		
サッシまわり		
金属まわり		
モルタルまわり		◎
プレハブ住宅まわり		
台所・洗面所まわり		
浴室、洗面化粧台回り目地		
窯業系サイディングボード目地		
木質パネル目地・PC版目地・アルミサッシ回り・金物回り (シーリング材表面吹付塗装の有無に関わらず)		
ALCパネル目地 (吹付塗装有)		
金属系屋根折板部・ハゼ部		○
金属系サイディングボード目地		
配管、ダクト回りの目地		
塩ビ鋼板、塩ビサッシ回りの目地		
石張り目地		
屋上シート防水下地、端末部目地		
屋上塗膜防水下地		△
工業用途	アルミ、スチールコンテナのジョイント部	○
	車輻、バスのジョイント部	△
土木用途	ボックスカルバート、マンホール、駐車場のコンクリート2次製品のジョイント部	△

*表中 △ は使用可能ですが、事前に確認の上、ご使用下さい。



建築資材のことなら

株式会社 佐藤ケミカル



- 本 社 〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地 TEL 04-7152-8911(大代表) FAX 0120-89-1977
- 浜 松 支 店 〒432-8055 静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地 TEL 053-442-8911(代表) FAX 053-442-8933
- 九 州 支 店 〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9 TEL 092-202-8911(代表) FAX 092-515-1199
- 北 海 道 支 社 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地 TEL 011-789-8911(代表) FAX 011-789-9002